

INCAFLEX Frentes y Muros IMPERMEABILIZANTE EXTERIOR

- Más cubritivo
- Película Flexible
- Antihongos y antialgas



Incaflex Frentes y Muros es un recubrimiento elástico indicado para impermeabilizar paredes verticales. Al secar forma una película flexible e impermeable, resistente a la intemperie y de prolongada vida útil, que otorga protección antihongos y antialgas. Posee más cubritivo en comparación con membranas líquidas.

Incaflex Frentes y Muros posee muy buena adherencia sobre hormigón, revoque, ladrillo y paneles de fibrocemento. Disponible en blanco y una amplia selección de colores pastel.



Empleo

Muros y fachadas.



Terminación

Semimate cubriente.



Presentaciones

4L y 20L.



Rendimiento

8 m² máximo por litro y por mano.*



Manos

3 manos.



Secado

Secado al tacto: 1 hora.
Repintado: 4 a 6 horas. **



Aplicación

Pincel, rodillo o pistola airless.



Dilución y limpieza

Agua



Tasa de dilución

Máximo 10% de agua

* El rendimiento depende de la técnica de aplicación, dilución y textura de la superficie a pintar.

** Se producen variaciones relacionadas con cambios de temperatura y humedad ambiente.

COLOR

Blanco y disponible en una amplia selección de colores pastel de la Carta de Colores de Inca.

PUESTA EN OBRA

Un buen resultado depende de una correcta preparación de la superficie y de otros factores como dilución y condiciones de aplicación.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a pintar debe estar seca, libre de suciedad, grasitud, óxido, polvillo y restos de cal. Se recomienda realizar un hidrolavado de la superficie. Para lograr un buen resultado de la impermeabilización, no debe haber humedad retenida en la pared, sea proveniente de filtraciones previas o del lavado.

Si existieran manchas de hongos o algas, eliminarlas por lavado con una mezcla de 1 parte de solución de hipoclorito de sodio y 10 partes de agua utilizando cepillo. Nunca se deben eliminar los hongos con una limpieza en seco. Usar guantes impermeables y lentes. Evitar el contacto con la piel.

APLICACIÓN

SUPERFICIES NUEVAS: Dejar secar los revoques nuevos. Aplicar una primera mano de Incaflex Frentes y Muros diluido con 20% de agua y 2 a 3 manos más con 10% de dilución como máximo.

REVOQUE ENVEJECIDO SIN PINTURA PREVIA: Limpiar a fondo, preferiblemente con hidrolavado a presión. Aplicar una primera mano de Incaflex Frentes y Muros diluido con 20% de agua y 2 a 3 manos más con 10% de dilución como máximo.

PINTURA EN BUEN ESTADO: Si resiste al tirón de una cinta adhesiva ancha firmemente pegada a la superficie, aplicar directamente 2 a 3 manos de Incaflex Frentes y Muros.

PINTURA EN MAL ESTADO: Remover la pintura con los medios mecánicos usuales (espátulas, cepillos, lijas, etc.) o hidrolavado a presión. En caso de quedar revoque expuesto, sellar con Incaflex Frentes y Muros diluido con 20% de agua.

ENDUIDO: Si aplica Enduido Texturable, debe sellarse el mismo día aplicando Fijador al Aguarrás Inca. Si el tiempo transcurrido es mayor a un día aplicar una mano de fondo epoxi antes de la pintura de terminación.

SUPERFICIE CON CAL O POLVILLO: Si no puede ser removido, aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás Inca.

IMPORTANTE

Antes de aplicar la pintura se debe agitar bien la misma de abajo hacia arriba con una espátula de plástico o madera con forma de regla. En el caso de utilizar más de un envase del mismo color listo, mezclarlos entre sí.

- No aplicar estos productos a temperatura inferior a 5°C ni superior a 35°C, con humedad relativa superior a 85% o en previsión de lluvias en las 12 horas siguientes. Evitar pintar en períodos de rocío o bajo la incidencia directa del sol.
- No se recomiendan agregados no mencionados específicamente por el fabricante.
- Antes de iniciar el trabajo consulte la hoja de seguridad correspondiente.

NOTA: Toda la información se encuentra a la altura de los conocimientos actuales del fabricante y es brindada de buena fe, tanto en esta información como en otra literatura técnica o consulta específica, estando sujeta a modificaciones sin previo aviso. Dado que las condiciones de uso se encuentran fuera del control del fabricante, los resultados obtenidos en la compra, aplicación y uso de los productos es de la sola responsabilidad del usuario. Para la aplicación en condiciones especiales (otros usos no especificados en esta ficha) consultar con el Centro INCA de Atención al Cliente (CIAC) al teléfono 08001401 o vía email a la dirección inca@akzonobel.com